

## BADANIE PRZEZIernoŚCI BLENDY dla profili A50 i A100



### BLENDY DEDYKOWANA PROFILOWI A100

NATĘŻENIE ŚWIATŁA W POMIESZCZENIU **27** lx

NATĘŻENIE ŚWIATŁA PO WŁĄCZENIU LED **493** lx

NATĘŻENIE ŚWIATŁA PO INSTALACJI BLENDY **383.8** lx

**PRZEPUSZCZALNOŚĆ BLENDY DLA PROFILU A100** **77.8%**

### BLENDY DEDYKOWANA PROFILOWI A50

NATĘŻENIE ŚWIATŁA W POMIESZCZENIU **26.9** lx

NATĘŻENIE ŚWIATŁA PO WŁĄCZENIU LED **188.9** lx

NATĘŻENIE ŚWIATŁA PO INSTALACJI BLENDY **125.8** lx

**PRZEPUSZCZALNOŚĆ BLENDY DLA PROFILU A50** **66.6%**

### SZCZEGÓŁY BADANIA

LED HQS - 2835 9.6W    120 szt./mb    12V    ~1000Lm

